

## Technická specifikace produktu



H. B. Fuller, GmbH  
Kaplanstraße 30  
A – 4600 Wels  
Austria

### ICEMA® R 145/31 1 složkové PU lepidlo vytvrzující vlhkostí

**Druh produktu :** 1-složkové PU-lepidlo neobsahující rozpouštědla vytvrzující vzdušnou vlhkostí

**Oblast použití :** montážní lepení různých druhů materiálů. ICEMA® R 145/31 drží velmi dobře na kovech jako pozink, nerez, legovaná ocel, hliník, barevné kovy jako i na duroplastických umělých hmotách, DKS, polyester, tvrzené PVC, ABS, SAN, PA, PC PMMA, dřevěných materiálů a cementových materiálů.

**Pokyny :** Z důvodů velké různorodosti substrátů a jejich možné nesnášenlivosti je potřebné provést odpovídající zkoušky.

#### **Technické údaje :**

Hustota ( 20 °C )	: 1,13 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita ( 20°C )	: 7.200 ± 800 mPas
Otevřená doba ( 20 °C, 50 % rel. vlhkost vzd. ) bez postřikání vodou	: cca 45 min
po nastříkání vodou	: cca 15 min
Barva	: zlatěžlutá ( ≈ RAL. Č. 1004 )
Bezpečnostní pokyny	: viz Bezpečnostní list
Čistící prostředek	: ISA - Verdünner 1 * Čištění nástrojů )
Spotřeba	: 100 – 200 g/m <sup>2</sup> dle druhu použití
Teplota zpracování	: minimálně + 10 °C
Ředidlo	: zpracovává se bez ředidla
Skladování	: 6 měsíců skladovatelný při teplotě +5 - + 25 °C v uzavřených baleních. Použité balení vzduchotěsně uzavřeme. Chránit před vlhkostí, dle možnosti rychle spotřebovat.

#### **Všeobecně :**

ICEMA® R 145/31 vytvrzuje působením vlhkosti za vzniku pevného, dlouhoelastického filmu. Vlhkost obsažená ve vzduchu popř. v lepených dílech může být pro tento účel dostatečná. Obvykle se však dodává vlhkost lehkým postřikáním vodou.

.....

**Důležité upozornění :**

Speciální produkt k použití jen po technickém obeznámení zapracovanými odbornými pracovníky za přísného dodržování údajů v technických specifikacích.

Chraňte před dětmi! Neskladovat společně s potravinami. Nádoby dobře uzavřít, dobře uložit!

Naše písemné pokyny, technické specifikace, návod k užívání a jiné tištěné specifikace jsou sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí, vlastních pokusů, výsledků našich výzkumů a našich praktických zkušeností.

Současné platí námi předané ústní informace.

Zaručujeme stálou kvalitu našich produktů. Výsledek jejich použití a zpracování záleží na dodržení podmínek, neboť naše produkty podléhají faktorům, které nemůžeme ovlivnit a v jejich celistvosti posoudit.

Naše technické poradenství slovní, písemné a zkoušky je nezávazného charakteru - také se zřetelem na právní ochranu a je osvobozeno od postačujících zkoušek našich produktů na jejich vhodnost pro zamýšlené cíle a postupy.

Ve zbyvajícím platí přiměřeně naše všeobecné prodejní a expediční podmínky.